

FÓRMULA: $C_6H_4(CO)_2O$

PESO MOLECULAR: 148.12

DESCRIPCIÓN

Sólido que forma cristales blancos a temperatura ambiente en presentación de escamas; en forma fundida, es un líquido claro libre de insolubles, sedimento y turbidez.

APLICACIONES

Se emplea en la elaboración de resinas alquídicas para recubrimiento y pinturas. También es una importante materia prima en la fabricación de resinas poliéster insaturadas y de plastificantes.

ESPECIFICACIONES/UNIDAD

MÉTODO DE PRUEBA

Apariencia	Líquido Claro. Escama blanca de Libre flujo		Visual
Pureza, % peso	99.8	Mín.	MP-600
Punto de Solidificación, °C	130.9	Mín.	MP-602
Color, Pt-Co	10	Máx.	MP-601
Color Pt-Co, Estabilidad Térmica (250 °C, 90 min)	40	Máx.	MP-601
Contenido de Anhídrido Maléico, % peso	0.05	Máx.	MP-600
Acidez libre como Ácido Ftálico, % peso	0.2	Máx.	MP-603

Notas:

N/A

DISPONIBILIDAD

A granel en forma fundida, y en sacos con 25 kg o en superbags con 500 kg, 907 kg (2 000 lb) ó 1000 kg de producto en escamas.

Oficinas Generales: Bosque de Radiatas No. 34, Bosques de las Lomas, Del. Cuajimalpa. C.P. 05120. México, D.F., Tel. 2789-2200 Fax: 2789-2351

Planta TLAXCALA: km 154 Carretera México-Veracruz vía Texcoco, Corredor Industrial San Cosme Xalostoc, Tlaxcala.

Página web

www.grupoidesa.com

Email

Comercial: pedidosidesa@idesa.com.mx

Calidad: calidesa@idesa.com.mx